

VIELSEITIGER 8-IN-1-SPACHTEL —
INNENBEREICHMINERALISCH &
NATÜRLICH

BESTIMMUNG

Vielseitiger **8-in-1**-Innenspachtel : füllt, glättet, klebt, verfugt, repariert, reguliert die Feuchtigkeit, egalisiert grob und fein. Wände und Decken, Neubau und Altbau. Für Profis (Maler, Gipser, Trockenbauer) und Heimwerker.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE

Alle saugenden Untergründe : Gips und Gipsplatten, Gipskartonplatten, Beton, Ziegel, Stein, Zement, Holz und Holzwerkstoffe, Wärme- und Schalldämmstoffe (Holzwole, Kork, Polystyrol beim Verkleben).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergründe müssen sauber, tragfähig, staubfrei und frei von Schalölresten sein. Stark saugende Untergründe anfeuchten. Risse mindestens 5 mm öffnen.

VERARBEITUNG

- Anmachwasser** : ca. 15 bis 16 L für einen 25-kg-Sack.
- Anmischen** : Pulver gleichmäßig in das Wasser einstreuen, ohne zu rühren; dann von Hand oder maschinell (ca. 400 U/min) zu einer geschmeidigen, klumpenfreien Paste mischen.
- Auftrag** : mit Spachtel, Glätter oder Reibebrett je nach Anwendung. Zwischen zwei Schichten 2 Std. Trocknungszeit.
- Verkleben von Platten** : Batzen ca. 10 cm Durchmesser, 15 mm dick, Abstand 4 cm.
- Werkzeugreinigung** : mit kaltem Wasser, sofort nach Gebrauch.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur : +5 °C bis +30 °C (Untergrund).
- Bereits angesteifte Paste nicht weiterverwenden.
- Hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit, niedrige verlängern sie.
- Nur für den Innenbereich.
- Staub beim Anmischen nicht einatmen — Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Anmachwasser	15 bis 16 L / 25-kg-Sack
Verarbeitungszeit	> 2 Std. 20 bei 20 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Verbrauch Glätten	ca. 1,1 kg/m ² /mm Schichtdicke
Verbrauch Ausbessern	1 L = ca. 1,1 kg
Verbrauch dekorativ	0,3 bis 1,8 kg/m ² je nach Muster
Körnung	< 0,08 mm
Schüttdichte	0,75 ± 0,05
pH-Wert	7,8 ± 0,2
Wasserrückhaltevermögen	> 97 %
Farbton	Weiß, nach Trocknung überstreichbar
Rissbeständigkeit	bei vorschriftsmäßiger Verarbeitung

ZUSAMMENSETZUNG

Ausgewählte natürliche Feingipse • Mineralische Füllstoffe natürlichen Ursprungs • Wasserrückhaltemittel auf Zellulosebasis • Abbindeverzögerer. **Ohne synthetische Harze.**

UMWELT & GESUNDHEIT



TVOC-Gehalt < 10 µg/m³, d. h. **100-mal niedriger als Klasse A+** (ISO 16000 — frz. Erlass vom 19. April 2011). Reguliert die Luftfeuchtigkeit. Recycelbare Verpackung : örtliche Trennhinweise beachten.

GEBINDE & ANMACHWASSER

25 kg SACK 15–16 L Wasser	10 kg SACK 6–6,5 L Wasser	5 kg KARTON 3–3,2 L Wasser
--	--	---

Mischung : Verarbeitungszeit über 2 Std. 20, Wasserrückhaltung über 97 % (bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte).

LAGERUNG

1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung, trocken, vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt.

VERTRIEB

Erhältlich im Baumarkt- und Baustoffhandel. Direktlieferung ab Werk ab 1 000 kg (1 Palette) möglich, wenn kein Händler in Ihrer Region vertreten ist.